

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATIONS / SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES COLECCIÓN / COLLECTION / COLLECTION BETEL

Composición / Composition / Composition: BETEL - ACACIA - CAPRI - PADUA - SIRIS : 60 PAC. - 40% PES. MALMO: 40% PAC. - 40% PES. - 15 % COT. -5% LI.
Ancho / Width / Largeur: 140 cm. / 54 in
Peso / Weight / Poids: BETEL: 400 GR/M² ACACIA: 430 GR/M² CAPRI - PADUA: 450 GR/M² MALMO: 465 GR/M² SIRIS: 270 GR/M²

Resistencia al rasgado / Tear strength / Résistance à la déchirure:

Urdimbre / Warp / Chaîne:	BETEL: 3.60 mm.	ACACIA - CAPRI: 1.80 mm.	BS 3320 : 1988
	MALMO - SIRIS: 2.50 mm.	PADUA: 3.80 mm.	
Trama / Weft / Trame:	BETEL: 3.40 mm.	ACACIA - CAPRI: 2.0 mm.	BS 2543 : 1995
	MALMO - SIRIS: 2.90 mm.	PADUA: 3.0 mm.	

Resistencia a la abrasión / Abrasion resistance / Résistance à l'abrasion:

Ciclos / Cycles / Cycles:	BETEL - PADUA : > 30.000	ACACIA - CAPRI : >45.000	BS 5690	BS 2543 1995
	MALMO : > 18.000	SIRIS : >28.000		
Solidez de los colores a la luz / Colour fastness to light / Résistance à la lumière:	5	UNE 40187	BS 1006-B02	
Solidez a la limpieza en seco / Rubbing solvents / Résistance au nettoyage à sec:	5	ISO 105-D01	UNE 40099	
Solidez de los colores al lavado / Rubbing fastness in humid state / Résistance au nettoyage:	5	ISO 105-C06	UNE 40029	
Resistencia al pilling / Pilling resistance / Résistance au pilling:		ISO/DIS 12945-2		

INSTRUCCIONES DE LAVADO / WASHING INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS DE LAVAGE



Puede lavarse a máquina, centrifugar y secarse en tambor.
Washing machine and tumblerdryer can be used.
This fabric can be centrifugated.
Lave-linge et sèche-linge peuvent être utilisés. Ce tissu peut être centrifugé.



Planchar por la cara posterior, max. 110°.
Iron only on the rear side, at a maximum of 110°.
Repasser par la face de derrière, 110° au maximum.



Evitar secar al sol.
Avoid drying in the sun.
Éviter sécher au soleil.



No usar lejía.
Do not use bleach.
Ne pas utiliser eau de Javel.



Puede utilizarse el lavado en seco.
Dry cleaning can also be used.
Nettoyage à sec peut être utilisé.