

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATIONS / SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Composición / Composition / Composition:	60% PAC. - 40% PES.			
Ancho / Width / Largeur:	140 cm. / 54 in			
Peso / Weight / Poids:				
ESTEPA: 385 gr/m ²	HARVARD: 465 gr/m ²	BOSTON: 465 gr/m ²		
Resistencia de las costuras / Seam strength / Résistance des coutures:				
Urdimbre / Warp / Chaîne:				
ESTEPA: 1.80 mm.	HARVARD: 2.50 mm.	BOSTON: 2.50 mm.		BS 3320:1988
Trama / Weft / Trame:				
ESTEPA: 2.00 mm.	HARVARD: 2.90 mm.	BOSTON: 2.90 mm.		BS 2543:1995
Resistencia a la abrasión / Abrasion resistance / Résistance à l'abrasion:				
Ciclos / Cycles / Cycles:	ESTEPA: >32.000	HARVARD: >28.000	BOSTON: >28.000	BS 5690 BS 2543:1995
Solidez de los colores a la luz / Colour fastness to light / Résistance à la lumière				
5	UNE 40187			BS 1006-B02
Solidez a la limpieza en seco / Rubbing solvents / Résistance au nettoyage à sec				
5	ISO 105-D01			UNE 40099
Solidez de los colores al lavado / Rubbing fastness in humid state / Résistance au nettoyage				
5	ISO 105-C06			UNE 40029
Resistencia al pilling / Pilling resistance / Résistance au pilling:				
4-5	ISO/DIS 12945-2			

INSTRUCCIONES DE LAVADO / WASHING INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS DE LAVAGE



Puede lavarse a máquina, centrifugar y secarse en tambor.
Washing machine and tumbledryer can be used.
This fabric can be centrifugated.
Lave-linge et sèche-linge peuvent être utilisés. Ce tissu peut être centrifugé.



Planchar por la cara posterior, max. 110°.
Iron only on the rear side, at a maximum of 110°.
Repasser par la face de derrière, 110° au maximum.



Evitar secar al sol.
Avoid drying in the sun.
Éviter sécher au soleil.



No usar lejía.
Do not use bleach.
Ne pas utiliser eau de Javel.



Puede utilizarse el lavado en seco.
Dry cleaning can also be used.
Nettoyage à sec peut être utilisé.