

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Composición	Composition	Composition	60% PAC · 40% PES			
Ancho	Width	Largeur	140 cm. · 54 in.			
Peso	Weight	Poids	GALÁN · ARMURA · GALLARDO 465 gr/m ² ESTEPA 385 gr/m ² SHOWA 440 gr/m ²			
Resistencia a la abrasión	Abrasion resistance	Résistance à l'abrasion				
Ciclos	Cycles	Cycles	GALÁN · ARMURA · GALLARDO >28.000	ESTEPA >32.000	SHOWA >30.000	BS 5690 BS 2543: 1995
Resistencia de las costuras	Seam strength	Résistance des coutures				
Urdimbre	Warp	Châine	GALÁN · ARMURA · GALLARDO 2,5 mm. ESTEPA 1,8 mm. SHOWA 3,8 mm. BS 3320: 1988			
Trama	Wef	Trame	GALÁN · ARMURA · GALLARDO 2,90 mm. ESTEPA 2 mm. SHOWA 4,2 mm. BS 2543: 1995			
Solidez de los colores a la luz	Colour fastness to light	Résistance à la lumière	5 UNE 40187 / BS 1006-B02			
Solidez a la limpieza en seco	Rubbing solvents	Résistance au nettoyage à sec	5 ISO 105-D01 / UNE 40099			
Solidez de los colores al lavado	Rubbing fastness in humid state	Resistance au nettoyage	5 ISO 105-C06 / UNE 40029			
Resistencia al pilling	Pilling resistance	Resistance au pilling	4-5 ISO / DIS 12945-2			

INSTRUCCIONES DE LAVADO WASHING INSTRUCTIONS INSTRUCTIONS DE LAVAGE



Puede lavarse a máquina, centrifugar y secarse en tambor.
Washing machine and tumbledryer can be used. This fabric can be centrifugated.
Lave-linge et sèche-linge peuvent être utilisés. Ce tissu peut être centrifugé.



No usar lejía.
Do not use bleach.
Ne pas utiliser eau de Javel.



Evitar secar al sol.
Avoid drying in the sun.
Éviter sécher au soleil.



Planchar por la cara posterior, max 110°
Iron only on the rear side, at a maximum of 110°
Repasser par la face de derrière, 110° au maximum.



Puede utilizarse lavado en seco.
Dry Cleaning can also be used.
Nettoyage à sec peut être utilisé.