

especificaciones técnicas

| | | |
|----------------------------------|------------------------------------|--|
| Composición | 100% Poliéster | |
| Ancho | 142cm (± 2cm) | Peso 794 gr/m ² · 559 gr/ml |
| Resistencia de las costuras | Trama | 1.0 mm Cat. A [EN ISO 13936-2] |
| | Urdimbre | 1.0 mm Cat. A [EN ISO 13936-2] |
| Resistencia a la abrasión | >40.000 ciclos [EN ISO 12947-1/-2] | |
| Resistencia a la rotura | Trama | 692,0 N Cat. A [EN ISO 13934-1] |
| | Urdimbre | 442,0 N Cat. A [EN ISO 13934-1] |
| Resistencia de rotura al rasgado | Trama | 96 N Cat. A [EN ISO 13937-3] |
| | Urdimbre | 57 N Cat. A [EN ISO 13937-3] |
| Solidez de los colores a la luz | >4-5 Cat. A [EN ISO 105-B 02] | |
| Solidez a la limpieza en seco | 4 Cat. A [EN ISO 105-X12] | |
| Solidez de los colores al lavado | 4 Cat. A [EN ISO 105-X12] | |
| Resistencia al pilling | 4-5 [EN ISO 12945-2 (2.000 T)] | |

technical specifications

| | | |
|---------------------------------|------------------------------------|--|
| Composition | 100% Polyester | |
| Width | 142cm (± 2cm) | Weight 794 gr/m ² · 559 gr/ml |
| Seam strength | Weft | 1.0 mm Cat. A [EN ISO 13936-2] |
| | Warp | 1.0 mm Cat. A [EN ISO 13936-2] |
| Abrasion resistance | >40.000 cycles [EN ISO 12947-1/-2] | |
| Breaking strength | Weft | 692,0 N Cat. A [EN ISO 13934-1] |
| | Warp | 442,0 N Cat. A [EN ISO 13934-1] |
| Tear strength | Weft | 96 N Cat. A [EN ISO 13937-3] |
| | Warp | 57 N Cat. A [EN ISO 13937-3] |
| Colour fastness to light | >4-5 Cat. A [EN ISO 105-B 02] | |
| Rubbing solvents | 4 Cat. A [EN ISO 105-X12] | |
| Rubbing fastness in humid state | 4 Cat. A [EN ISO 105-X12] | |
| Pilling resistance | 4-5 [EN ISO 12945-2 (2.000 T)] | |

spécifications techniques

| | | |
|-------------------------------|------------------------------------|---|
| Composition | 100% Polyester | |
| larger | 142cm (± 2cm) | Poids 794 gr/m ² · 559 gr/ml |
| Résistance des coutures | Trame | 1.0 mm Cat. A [EN ISO 13936-2] |
| | Chaîne | 1.0 mm Cat. A [EN ISO 13936-2] |
| Résistance à l'abrasion | >40.000 cycles [EN ISO 12947-1/-2] | |
| Résistance à la déchirure | Trame | 692,0 N Cat. A [EN ISO 13934-1] |
| | Chaîne | 442,0 N Cat. A [EN ISO 13934-1] |
| Résistance au déchirement | Trame | 96 N Cat. A [EN ISO 13937-3] |
| | Chaîne | 57 N Cat. A [EN ISO 13937-3] |
| Résistance à la lumière | >4-5 Cat. A [EN ISO 105-B 02] | |
| Résistance au nettoyage à sec | 4 Cat. A [EN ISO 105-X12] | |
| Résistance au nettoyage | 4 Cat. A [EN ISO 105-X12] | |
| Résistance au pilling | 4-5 [EN ISO 12945-2 (2.000 T)] | |

instrucciones de lavado washing instructions instructions de lavage



No usar lejía.
Do not use bleach.
Ne pas utiliser eau de Javel.




Puede utilizarse lavado en seco.
Dry Cleaning can also be used.
Nettoyage à sec peut être utilisé.



No planchar.
Do not iron.
Ne pas utiliser de fer.



La temperatura máxima de lavado es de 30°.
Maximum washing temperature is 30°.
Température de lavage maximale est de 30°.



TRANSPIRABLE
TRANSPIRANT
TRANSPIRABLE



TEXTILES DE CONFIANZA
Control de sustancias nocivas según Oeko-Tex® Standard 100 2006AN1364 AITEX